

## RESIFILL G50

AUSILIARIO PER CONCIA E RICONCIA DI PELLI MORBIDE

### COMPOSIZIONE CHIMICA

Prodotto di condensazione aldeidica

#### CARATTERISTICHE

Aspetto:	<i>liquido incolore</i>
pH del prodotto puro:	<i>3 - 4</i>
Diluibilità:	<i>diluibile con acqua a volontà</i>
Carica ionica:	<i>leggermente cationico</i>
Stabilità al magazzinaggio:	<i>conservabile per due anni in condizioni normali</i>
Sostanza attiva:	<i>45 - 50%</i>

#### PROPRIETÀ

Il **RESIFILL G50** è indicato per conferire pienezza e morbidezza nel pre e post- trattamento di concia, per la concia bianca di pelli di montone e di agnello. Grazie alle sue speciali proprietà ed alla compatibilità con i concianti minerali o sintetico/vegetali, come pure con i coloranti e gli ingrassanti, il **RESIFILL G50** può essere usato in molte fasi della produzione delle pelli.

**CONTINUA**

I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo l'acquirente dall'eseguire proprie prove, atte a stabilire l'idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le modalità d'impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell'acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Riviera: pretrattando con **RESIFILL G50** le pelli in trippa, si ottiene un migliore e più rapido attraversamento di concia con tannini minerali o vegetali/sintetici e nello stesso tempo un fiore fermo e liscio. Vengono inoltre migliorate la pienezza e la morbidezza e schiarito il colore della pelle.

Prima della concia al cromo: nel bagno di piclaggio oppure in bagno nuovo o di concia la percentuale da usarsi dipende dal rapporto tra peso e spessore delle pelli in trippa. Per pelli leggere si aggiunge il 4-5%; per pelli medie il 3-4%; per pelli pesanti il 2-3%.

Dopo concia: l'utilizzo del **RESIFILL G50** migliora la pienezza e la compattezza del fiore in pelli a pura concia al cromo.

Tintura: con **RESIFILL G50** è possibile eliminare in gran parte le difficoltà di penetrazione esistenti su pelli leggere riconciate al cromo. Su velour e scamosciato, per abbigliamento al puro cromo o al semicromo, si tratta dapprima per 15' le pelli bottalate a delle pelli secche, quindi si tinge nello stesso bagno come di consueto. Si ottengono tinte intense, uniformi, con buona penetrazione.

Ingrasso: l'aggiunta del **RESIFILL G50** al bagno di ingrasso, aumenta l'azione ammorbidente dell'ingrassante e diminuisce il pericolo di soffiatura del fiore. Poiché il **RESIFILL G50** influisce favorevolmente sull'elasticità e sulla morbidezza delle pelli, esso è particolarmente indicato per la produzione di pelli bianche per guanteria e di pelli nappa e abbigliamento.